

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DECLARATION OF PERFORMANCE

VARIO_27002

1 / NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU - UNIQUE IDENTIFICATION CODE:

Vario_27002

2 / ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE - INTENDED USE:

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -
Plastic and rubber vapour control layers

3 / PRODUCENT - MANUFACTURER:

Saint-Gobain ISOVER SA
12 place de l'Iris
92400 Courbevoie
France

4 / UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL -

AUTHORISED REPRESENTATIVE:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Ul. Okrężna 16,
44-100 Gliwice
Poland
www.isover.pl

5 / SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH -

SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE (AVCP):

System 3

6A / NORMA ZHARMONIZOWANA - EUROPEAN HARMONISED STANDARD:

EN 13984:2013

Jednostki notyfikowane - Notified bodies:

Oznaczenie przepuszczalności pary wodnej – <i>Determination of water vapour transmission and Durability:</i>	1301 Technický A Skusobný Ústav Stavebný, n.o. Studená 3 821 04 Bratislava Slovakia	
Oznaczenie klasy reakcji na ogień – <i>Determination of reaction to fire:</i>	0672 MPA Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart Germany	1396 FIRES Osloboditeľ'ov 282 05935 Batizovce Slovakia

6B / EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY - EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT:

Nie dotyczy -
Not applicable

7 / DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZGODNIE Z EN 13984:2013 -

DECLARED PERFORMANCES ACCORDING TO EN 13984:2013:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI ESSENTIAL CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD	DEKLAROWANY POZIOM LUB KLASA PERFORMANCES	
Nazwa produktu Product name	-	Vario® KM Duplex UV	Vario® XtraSafe
Oznaczenie wyrobu Product designation	-	Type B	Type B
Wodoszczelność Water tightness	EN 1928:2000	NPD	NPD
Odporność na uderzenie Resistance to impact	EN 12691	NPD	NPD
Trwałość - opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu Durability of water vapour resistance after artificial ageing	EN 1931	Spełnienie wymagań Passed	Spełnienie wymagań Passed
Odporność na alkalia Durability against alkali	EN 1847 (liquid 2) EN 12311-2	Spełnienie wymagań Passed	Spełnienie wymagań Passed
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) – kierunek podłużny Resistance to tearing by nail shank – longitudinal	EN 12310-1	≥ 50 N	≥ 50 N
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) – kierunek poprzeczny Resistance to tearing by nail shank – transversal	EN 12310-1	≥ 50 N	≥ 50 N
Wytrzymałość złącza Joint strength	EN 12317-2	NPD	NPD
Przenikanie pary wodnej (wartość Sd) Water vapour transmission (Sd-value)	EN 1931	2 m (-0,3m / +0,7m)	10 m (-3,2m / +3,6m)
Wytrzymałość na rozciąganie – kierunek podłużny Tensile strength – longitudinal	EN 12311-2	≥ 130 N/50mm	≥ 100 N/50mm
Wytrzymałość na rozciąganie – kierunek poprzeczny Tensile strength – transversal	EN 12311-2	≥ 115 N/50mm	≥ 100 N/50mm
Wydłużenie – wzdluzne Elongation – longitudinal	EN 12311-2	≥ 60%	≥ 50%
Wydłużenie – poprzeczne Elongation – transversal	EN 12311-2	≥ 60%	≥ 50%
Reakcja na ogień Reaction to fire	EN 13501-1	E	E
Substancje niebezpieczne Dangerous substances	-	NPD*	NPD*


NPD: No Performance Determined / właściwości użytkowe nieustalone

* Europejskie metody badania są w opracowaniu. Standard zostanie zmieniony, gdy będzie dostępny - A European test method is under development. The standard will be amended when this is available.

8 / Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performances of the product identified above are in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.



Courbevoie, 28.01.2020
Gilles Leva, Director Innovation & Offer



Saint-Gobain ISOVER
12 place de l'Iris
92096 la Défense Cedex • France
SA au capital de 45 750 000 €
RCS Nanterre 312 379 076
Tel: +33 (0) 1 88 54 00 00
www.saint-gobain.com